



TROCELLEN ACCESSORI

50llS ? 3F;4>A5=

Isolamento termo-acustico



Accessori

MATIBLOCK

Colla specifica per l'incollaggio di **TROCELLEN** Guaine, Rotoli e Lastre.

CARATTERISTICHE

Colla a base di polimeri sintetici, conforme al D.P.R. n. 303 del 19 marzo 1956.

Contiene solventi dei gruppi 30-41-39-33 e toluolo in quantità inferiore al 5% (DM. 17 dicembre 1977 allegato 1).

È priva di benzolo e xilolo (Legge n. 245 del 05 marzo 1963).

Resistenza termica ≥ 120 °C

- Ottima resistenza all'invecchiamento
- Facile spalmabilità

Il prodotto deve essere stoccato e conservato a temperatura non inferiore a 10 °C. La colla MATIBLOCK in magazzino, a confezione sigillata, può durare alcuni anni. Consigliamo comunque di utilizzarla entro 2 anni dall'acquisto.

UTILIZZO

Mescolare prima dell'uso. L'operazione di incollaggio deve essere effettuata in ambienti sufficientemente areati possibilmente con temperature di 20 ÷ 30 °C per consentire una rapida evaporazione dei solventi (tempo di evaporazione 15 minuti circa).

N.B.: Per l'applicazione su superfici piane è importante che esse siano ben pulite per consentire una migliore aderenza.

CONSUMO COLLA

Per superfici piane: 1 kg per 2,5 ÷ 3 m²

Per **TROCELLEN** Guaine:

Spessore mm	6	8	12	16	20	30	40	50
metri	200	150	100	70	50	40	25	15

FORMATI

- Barattoli da 0,850 kg netto (confezione da 6 o 24 pezzi);
- Latte da 15 kg netto.

Colla MATIBLOCK

